

# CURTEC 300

## MEMBRANA DE CURADO BASE SOLVENTE

### DESCRIPCIÓN:

CURTEC 300 está formado a base de resinas polimerizadas en solvente.

CURTEC 300 es una membrana de curado formadora de película elástica e impermeable, esta película evita la evaporación de agua y el rápido secado del hormigón.

### APLICACIONES:

CURTEC 300 puede ser aplicado en puentes, canales de riego, obras de hormigón, carreteras, pavimentos de hormigón y en curado de hormigón en superficies verticales, horizontales, lisas, rugosas, en interior y exterior.

### INFORMACIÓN TÉCNICA Y

CURTEC 300 resguarda el hormigón de aguas lluvias, además de reducir los riesgos de fisuras por la retracción plástica del hormigón, esto se debe a la pronta pérdida de agua.

En hormigón fresco es pulverizada.

Características Técnicas	
Apariencia	Líquido
Color	Café o Verde
Formación de película (min)	5 a 10
Densidad kg/L	0,82 - 0,88

### INSTRUCCIONES DE USO

Para la aplicación de CURTEC 300 primero se debe agitar y posteriormente se procede a filtrar en malla fina para el llenado de los aparatos de pulverizado.

CURTEC 300 es aplicado sobre hormigón fresco con la ayuda del pulverizador posteriormente acabado el proceso de texturado. Ya lista la aplicación se deben lavar los equipos con solvente.

### DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:

CURTEC 300 tiene un rendimiento de 200 g/m<sup>2</sup>.

### PRESENTACIÓN:

CURTEC 300 se encuentra en:

- Tambor de 166 kg
- Balde de 20 L

### VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda conservar en envases originales, herméticamente cerrado, alejado de la exposición al sol, se debe cuidar de las bajas temperaturas, bajo techo a una temperatura sobre los 5°C.
- Resguardar del congelamiento.
- En las condiciones ya mencionadas y manteniendo en envases originales y cerrados su vida útil es de 12 meses.

CURTEC 300  
MEMBRANA DE CURADO BASE SOLVENTE

FT.MEM.SOL.001

VERSIÓN: 01  
FECHA: 09.18

# CURTEC 300

## MEMBRANA DE CURADO BASE SOLVENTE

### RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- En el tiempo de curado una vez aplicado CURTEC 300 dependerá también de las medidas adicionales que se pueden tomar esto ayudara a obtener un mejor resultado
- Es un producto inflamable, debe ser protegido de las temperaturas extremas o fuentes de ignición.
- Se recomienda manipular con implementos de protección personal, guantes, lentes de seguridad etc. En caso de contacto accidental en piel y ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y si las molestias persisten, consultar un especialista.
- No ingerir.
- Para mayor asesoría del producto, ya sea su manipulación, condiciones de riesgo etc. Consultar la hoja de seguridad del producto.

CURTEC 300  
MEMBRANA DE CURADO BASE SOLVENTE

FT.MEM.SOL.001

VERSIÓN: 01  
FECHA: 09.18

#### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.altecspa.cl](http://www.altecspa.cl).