

ESTUCO PARA REVESTIMIENTOS Y PISOS DE HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN:

PISOTEC está formulado a base de emulsión sintética, cargas finas y aditivos preservantes.

PISOTEC es una pasta que se utiliza directamente a bajo espesor, en reparaciones superficiales y mezcla pasta cemento para alto espesor obteniendo como resultado de esta aleación un producto para enlucido de elevada dureza. PISOTEC tiene una alta adherencia y muy buena resistencia a la intemperie.

APLICACIONES:

Las aplicaciones frecuentes de PISOTEC son en interior y exterior para enlucido de diversos tipos de superficies como, por ejemplo: reparación, sobre losas, losas, estucos, afinado y nivelación de pisos, reparaciones y deterioro de aristas, sello de grietas placas de yeso cartón etc.

Además, es utilizado como de protección al tránsito ligero de diversas impermeabilizaciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:

- PISOTEC en capas delgadas continuas puede cubrir desniveles mayores, en revestimientos finos tiene un rápido secado.
- Para los revestimientos que necesiten un alto espesor, se debe trabajar por sobre posición de capas continuas mezclando con pasta de cemento. Esta pasta de cemento también ayuda a la tonalidad y viscosidad del producto, a través del tiempo mantiene la tonalidad.
- Sirve para el llenado de fisuras, grietas de retracción sin movimiento, poros menores y fisuras difíciles de cubrir.
- Resistente al desgaste superficial y al impacto, (cuarzo). La que incrementa al utilizar pasta de cemento.
- Impermeable una vez seco el producto.

- Tiempo de secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto (min)	Duro (horas)	Aplicación de manos posteriores (horas)	Repintado máximo
20 - 30	1 - 2	24	Indefinido

Características Técnicas	
Apariencia	Pasta
Color	Blanco
Terminación	Mate
Peso específico kg/L	1,73 - 1,79
Sólidos en volumen teórico %	55

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie debe estar limpia y libre de contaminantes, ya sea desmoldante, mortero etc. Ya que pueden afectar la adherencia del producto. Se sugiere realizar la limpieza con CLEANTEC SUB y enjuagar con abundante agua, posteriormente deje secar.

APLICACIÓN:

- Revuelva la pasta hasta homogenizar y aplique el producto.
- Diluyente: Agua
- Dilución: 0,04 L por kg máximo para llana y espátula.
- Número de manos Recomendadas: Lo necesario para obtener una superficie suave y lisa.

EN CASO DE TRABAJAR CON PASTA DE CEMENTO:

- Una parte de cemento fresco adicione agua para lograr obtener una pasta, posteriormente agregar a una parte de PISOTEC de manera que se incorporen ambas partes.
- Para la aplicación se recomienda llana o espátula.
- Ya endurecido el producto es impermeable al agua.
- PISOTEC se compatibiliza con selladores, pinturas de tipo látex, soluciones hidrofugas y esmalte agua.

ESTUCO PARA REVESTIMIENTOS Y PISOS DE HORMIGÓN

- Relación 1:1 para aplicación en exterior.
- Relación 2:1 para interior (PISOTEC: cemento).
- Se debe regular la incorporación de agua en terreno ya que la mezcla debe ser óptima para que permita su aplicación.
- Para uso de protección impermeable se debe aplicar con rodillo de pelo corto o brocha, aplicando sobre la membrana limpia y seca.

DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:

- Rendimiento teórico 1,7 m²/kg en una mano. Para saber el rendimiento real, se recomienda realizar pruebas en terreno.
- Como protección de impermeabilización, el rendimiento teórico será de 0,5-0,6 m²/kg. en una mano, dejando una capa protectora de 2 a 3 mm.

PRESENTACIÓN:

- PISOTEC lo podemos encontrar en tambor de 300 kg y balde de 24 kg.

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, y bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de un (1) año.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a 80%. No aplicar sobre exteriores en días con lluvia, niebla o llovizna. Aplicar sobre superficies perfectamente secas. El revestimiento es lijable a las 24 horas de su aplicación.
- Utilizar en ambientes ventilados.
- Se recomienda manipular con implementos de protección personal, guantes, lentes de seguridad etc. En caso de contacto accidental en piel y ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y si las molestias persisten, consultar un especialista.
- No ingerir.
- Para mayor asesoría del producto, ya sea su manipulación, condiciones de riesgo etc. Consultar la hoja de seguridad del producto.

PISOTEC
ESTUCO PARA REVESTIMIENTOS

FT.PIS.PAS.002

VERSIÓN: 02
FECHA: 09.18

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.altecspa.cl.